

Ref.	Descripción
E00007	PEGAMENTO GRANDES FORMATOS

DESCRIPCIÓN

- Producto especialmente diseñado para el levante de muros interiores de fábrica con LADRILLOS cerámicos huecos de GRAN FORMATO.



PROPIEDADES

- Excelente adherencia.
- Gran trabajabilidad.
- Alto rendimiento.

MODO DE EMPLEO

Preparación del Soporte

- Las piezas han de ser resistentes y estar limpias de polvo, grasa, aceite, ceras, barnices, etc.
- En caso de piezas muy absorbentes o de sol intenso se recomienda humedecer el soporte previamente

Amasado del Producto

- Amasar mecánicamente (a bajas revoluciones) el producto con aproximadamente un 50% de agua (10 litros aprox. por cada saco de 20 kg) hasta obtener una masa homogénea, exenta de grumos.
- Dejar reposar 5 minutos.

Aplicación del Producto

- Aplicar manualmente con paleta o llana.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5 y 30 °C.
- Un exceso de la energía de amasado o del tiempo del mismo puede provocar una aceleración del fraguado.
- No emplear más agua de la recomendada.
- No reamasar la mezcla añadiendo nuevamente agua tras el tiempo de reposo.
- No emplear en exteriores.

CONSUMO

- El consumo de PEGAMENTO GRAN FORMATO será aproximadamente de 3-4 kg / m²

SEGURIDAD E HIGIENE

- El producto puede irritar la piel, vías respiratorias y mucosas.
- Deben utilizarse los equipos de protección individual adecuados en cada caso.
- Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Se recomienda el empleo del producto adecuado a cada aplicación de acuerdo a la Ficha Técnica.
- En caso de duda respecto a la selección, manipulación o aplicación de los diferentes productos consultar con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.
- Si fuera necesaria la utilización de un producto específico, según su uso, color, especificaciones, etc., o para la colocación de piezas o formatos especiales, nuestro Departamento Técnico atenderá y estudiará cada caso.

SUMINISTRO

- Saco de papel con lámina de plástico de 20 kg.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- El producto mantiene inalterables sus características durante 12 meses si se conserva en su envase original en lugar seco y cubierto al amparo de heladas, humedad, insolación directa, ...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES – MARCADO CE UNE-EN 13279-1

Especificación	Valor	Método de ensayo
Reacción al fuego	Clase A1	Decisión 96/603/CE
Aislamiento directo al ruido aéreo	PND	-
Resistencia térmica	PND	-

OTROS DATOS TÉCNICOS

Especificación	Valor	Método de ensayo
Tiempo abierto	1 hora	-
Tiempo de fraguado	2 horas	-
Agua de amasado	Aprox. 50%	-
Temperatura de aplicación	5°C – 30°C	-

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en esta ficha excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Los resultados expresados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Para más información no dude en consultar a nuestro Departamento Técnico.

Todas las indicaciones de aplicación sobre el producto están basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento, siendo responsabilidad del cliente el estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo.



Servicio de atención al cliente: morteros@morteros.masaveu.com

FÁBRICA ASTURIAS:
Pol. Ind. Riaño I, C/ Chopera, 24
33920 Langreo, Asturias. España.
Tfno.: +34 985 678 068
Fax: +34 985 678 039

FÁBRICA LEÓN:
Ctra. León-La Bañeza, km 4,3
24391 Vill. del Carnero, León. España
Tfno.: +34 987 281 299
Fax: +34 987 281 312

FÁBRICA PONTEVEDRA:
Ctra. Porriño-Salceda, km 2
36475 Porriño, Pontevedra. España.
Tfno.: +34 986 338 443
Fax: +34 986 337 967

FÁBRICA VALLADOLID:
Ctra. Adanero-Gijón, km 195,5
47610 Zaratán, Valladolid. España.
Tfno.: +34 983 360 119
Fax: +34 983 362 307