

.SEC

Ref.	Descripción
R203	ENLUCIDO GRIS NORMAL S.
R203B	ENLUCIDO BLANCO NORMAL S.
R213	ENLUCIDO GRIS HIDRÓFUGO S.
R213B	ENLUCIDO BLANCO HIDRÓFUGO S.

DESCRIPCIÓN

● Mortero seco a base de cemento (según RC-08), cal hidratada (CL 90-S UNE-EN 459) arena silícea de gran pureza y seleccionada granulometría, y aditivos químicos, específico para el enlucido sobre enfoscados de mortero de cemento.



● Está en posesión del marcado **CE** obligatorio, en virtud de lo dispuesto por la Directiva 89/106/CE sobre productos de construcción, y conforme a la norma UNE-EN 998-1.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Mortero seco específico para:
 - Realización de enlucidos en capa fina.
 - Acabado fratasado.
 - Sobre soportes de enfoscados o revoques de mortero de cemento.
 - En interiores y exteriores.
 - En aplicaciones que requieran una baja absorción de agua del mortero se recomienda **PREFASEC ENLUCIDO HIDRÓFUGO**.

PROPIEDADES

- Gran plasticidad.
- Excelente adherencia.
- Sin descuelgue.
- Sin fisuras.
- Hidrofugacidad (en el caso de morteros hidrófugos): absorción de agua reducida frente a la que presenta un mortero normal. (ver características técnicas).

- Textura fina y suave.
- Excelente trabajabilidad.

MODO DE EMPLEO

Preparación del Soporte

- El soporte debe ser resistente y estable.
- Debe estar limpio de polvo, partículas sueltas, yeso, restos de pintura, grasas, ...
- En el caso de superficies porosas, muy absorbentes o resacas se debe humedecer, sin encharcar, previamente a la aplicación de **PREFASEC ENLUCIDO**.

Amasado del Producto

- Amasar el **PREFASEC ENLUCIDO** con un 19 % de agua (4 ¾ litros de agua por cada saco de 25 kg).
- Amasar con batidor mecánico (a bajas revoluciones) hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

Aplicación del Producto

- Espesor mínimo de aplicación: 1 mm.
- Espesor máximo de aplicación: 4 mm.
- El acabado se consigue fratasando con una llana de esponja fina y suave.
- Para un acabado completamente liso, pasar a continuación una llana de acero inoxidable.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- Se recomienda no aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.
- Se recomienda no aplicar directamente sobre el ladrillo, bloque de hormigón, hormigón, ...
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5 y 30 °C.
- Es conveniente humedecer el soporte, sin encharcar, a temperaturas superiores a 20°C, o con soportes muy resacos.
- Evitar heladas, vientos fuertes y exposiciones a sol intenso, durante su aplicación.
- No aplicar nunca con superficies heladas o muy calientes.

.SEC

- Debe emplearse mezclado exclusivamente con agua. Cualquier otra adición (áridos, aditivos, etc.) puede cambiar el comportamiento y las características del producto.
- Respetar las juntas estructurales del edificio.

CONSUMO

- El consumo de **PREFASEC ENLUCIDO** oscilará entre 3 y 4 kg/m², según el espesor de la capa que se aplique.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Este producto contiene cemento. El cemento es irritante para los ojos, las vías respiratorias y las mucosas.
- Al mezclar el producto con agua la pasta presenta un pH elevado. Por ello puede irritar la piel en caso de contacto prolongado y provocar lesiones en los ojos en caso de proyección.
- Evitar el contacto con piel y mucosas.
- No fumar, comer y beber en los locales de uso del producto.
- Evitar la dispersión de polvo.
- Deben utilizarse los equipos de protección individual adecuados en cada caso.
- Las personas con antecedentes de sensibilizaciones cutáneas no deben manipular este producto.
- Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Se recomienda el empleo del producto adecuado a cada aplicación de acuerdo a la Ficha Técnica.
- En caso de duda respecto a la selección, manipulación o aplicación de los diferentes productos consultar con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.

- Si fuera necesaria la utilización de un producto específico, según su uso, color, especificaciones, etc., o para la colocación de piezas o formatos especiales, nuestro Departamento Técnico atenderá y estudiará cada caso.

SUMINISTRO

- **PREFASEC ENLUCIDO** se suministra en:
 - Saco de papel con lámina de plástico de 25 kg.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- El producto mantiene inalterables sus características durante 12 meses si se conserva en su envase original en lugar seco y cubierto al amparo de heladas, humedad, insolación directa, ...

.SEC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES – MARCADO CE UNE-EN 998-1

Especificación	Valor	Método de ensayo		
Reacción frente al fuego	Clase A1	Decisión 96/603/CE		
Permeabilidad al vapor de agua	μ 5/20	UNE-EN 1745		
Conductividad térmica ($\lambda_{10, dry}$)	≤ 0.47 W/m·K	UNE-EN 1745		
Adhesión	≥ 0.2 N/mm ² – FP: B	UNE-EN 1015-12		
Absorción de agua	<table border="0"> <tr> <td>Mortero NORMAL W0 No especificado</td> <td>Mortero HIDRÓFUGO W2 ≤ 0.20 kg/m²·min^{0.5}</td> </tr> </table>	Mortero NORMAL W0 No especificado	Mortero HIDRÓFUGO W2 ≤ 0.20 kg/m ² ·min ^{0.5}	UNE-EN 1015-18
Mortero NORMAL W0 No especificado	Mortero HIDRÓFUGO W2 ≤ 0.20 kg/m ² ·min ^{0.5}			

OTROS DATOS TÉCNICOS

Especificación	Valor	Método de ensayo
Resistencia a compresión	CS III	UNE-EN 1015-11
Densidad aparente del polvo	1.4 ± 0.1 g/cm ³	NLT-157/94
Agua de amasado aproximada	19%	-
Temperatura de aplicación	5°C – 30°C	-

NOTA:

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en esta ficha excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Los resultados expresados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Para más información no dude en consultar a nuestro Departamento Técnico.

Todas las indicaciones de aplicación sobre el producto están basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento, siendo responsabilidad del cliente el estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo.



Servicio de atención al cliente: morteros@morteros.masaveu.com

FÁBRICA ASTURIAS:
Pol. Ind. Riaño I, C/ Chopera, 24
33920 Langreo, Asturias, España.
Tfno.: +34 985 678 068
Fax: +34 985 678 039

FÁBRICA LEÓN:
Ctra. León-La Bañeza, km 4,3
24391 Vill. del Carnero, León, España
Tfno.: +34 987 281 299
Fax.: +34 987 281 312

FÁBRICA PONTEVEDRA:
Ctra. Porriño-Salceda, km 2
36475 Porriño, Pontevedra, España.
Tfno.: +34 986 338 443
Fax.: +34 986 337 967

FÁBRICA VALLADOLID:
Ctra. Adanero-Gijón, km 195,5
47610 Zaratán, Valladolid, España.
Tfno.: +34 983 360 119
Fax.: +34 983 362 307