

.COL

Ref.	Descripción
JFXX	SELLACOLOR JUNTA FINA COLOR XX

Disponibles en diferentes colores XX: BLANCO / BEIGE / GRIS CLARO / GRIS OSCURO ... (consultar con nuestro departamento comercial la carta de colores)



DESCRIPCIÓN

- Mortero para juntas finas a base de cemento, filler calizo, pigmentos y aditivos químicos, que mejoran su plasticidad, tiempo abierto,...
- Conforme a la norma UNE-EN 13888, según la que se clasifica como CG1.

CAMPO DE APLICACIÓN

- SELLACOLOR JUNTA FINA es un mortero para el rejuntado óptimo, de hasta 3 mm, de azulejos, piezas cerámicas y revestimientos minerales de todo tipo: mosaico, vidriado, piedra natural, gres, terracota, ladrillo, baldosas,...
- Puede aplicarse para uso interior tanto en paramentos verticales como horizontales.

PROPIEDADES

- Para juntas de hasta 3 mm.
- Antibacteriano.
- Facilidad de uso y limpieza.
- Gran trabajabilidad.
- Textura muy fina.
- Gran durabilidad.
- Alta homogeneidad.
- Estabilidad de color.
- Resistente al agrietamiento.

MODO DE EMPLEO

Preparación del Soporte

- Las juntas vacías deben estar limpias de polvo, grasa, etc en toda su longitud y profundidad.
- Es aconsejable esperar 48 horas después de la colocación del soporte tanto en revestimientos verticales como en pavimentos.
- Sobre soportes muy secos, es aconsejable humedecer ligeramente antes de proceder al rejuntado.

Mezcla del Producto

- Amasar aproximadamente con 1,6 litros de agua por cada bolsa de 5 kg hasta obtener una pasta homogénea con la consistencia deseada.
- Para un correcto mezclado se recomienda el uso de un agitador mecánico a bajas revoluciones.
- Una vez mezclado el producto dejar reposar 5 minutos previamente a su aplicación.

Aplicación del Producto

- En sentido diagonal, se aplica el producto en las juntas por medio de una llana o espátula de goma, compactándolo firmemente.
- Transcurridos 20 ó 30 minutos (según condiciones ambientales) se retira el sobrante de producto con una esponja húmeda.
- Transcurridas un mínimo de 24 horas (cuando la junta esté bien endurecida) se procede a la limpieza final con un trapo limpio y seco.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C.
- Evitar heladas, vientos fuertes y exposiciones a sol intenso.
- No aplicar en superficies heladas o empapadas.
- Esperar al menos 48 horas desde la colocación de los soportes verticales y horizontales.
- No realizar la limpieza si la pasta no ha endurecido.
- Si al realizar la limpieza la pasta está demasiado seca se pueden dañar las piezas cerámicas.

.COL

- No limpiar la junta con agua fuerte (o similares), pues afectarían al color de la misma.

- Debe emplearse mezclado exclusivamente con agua. Cualquier otra adición (áridos, aditivos, etc.) puede cambiar el comportamiento y las características del producto.

CONSUMO

- Los kilogramos de **SELLACOLOR JUNTA FINA** que se consumirán por cada m² de superficie sobre la que se aplique, puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$\text{Consumo} = \frac{2 \times (A + B) \times C \times D}{A \times B} [=] \text{kg/m}^2$$

Donde:

- A: anchura de la baldosa (mm)
- B: longitud de la baldosa (mm)
- C: grosor de la baldosa (mm)
- D: anchura de la junta (mm)

SEGURIDAD E HIGIENE

- Este producto contiene cemento. El cemento es irritante para los ojos, las vías respiratorias y las mucosas.
- Al mezclar el producto con agua la pasta presenta un pH elevado. Por ello puede irritar la piel en caso de contacto prolongado y provocar lesiones en los ojos en caso de proyección.
- Evitar el contacto con piel y mucosas.
- No fumar, comer y beber en los locales de uso del producto.
- Evitar la dispersión de polvo.
- Deben utilizarse los equipos de protección individual adecuados en cada caso.
- Las personas con antecedentes de sensibilizaciones cutáneas no deben manipular este producto.
- Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Se recomienda el empleo del producto adecuado a cada aplicación de acuerdo a la Ficha Técnica.
- En caso de duda respecto a la selección, manipulación o aplicación de los diferentes productos consultar con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.
- Si fuera necesaria la utilización de un producto específico, según su uso, color, especificaciones, etc., o para la colocación de piezas o formatos especiales, nuestro Departamento Técnico atenderá y estudiará cada caso.

SUMINISTRO

- **SELLACOLOR JUNTA FINA** se suministra en bolsas de plástico de 5 kg, presentadas en cajas de cartón de 4 bolsas. *Posibilidad de suministro en sacos de papel de 20 kg bajo pedido especial.*

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- El producto mantiene inalterables sus características durante 12 meses si se conserva en su envase original en lugar seco y cubierto al amparo de heladas, humedad, insolación directa, ...

.COL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Especificación	Valor	Método de ensayo
Resistencia a la flexión después de almacenamiento en seco	≥ 3,5 N/mm ²	UNE-EN 12808-3
Resistencia a la flexión después de ciclos hielo-deshielo	≥ 3,5 N/mm ²	UNE-EN 12808-3
Resistencia a la compresión después de almacenamiento en seco	≥ 15 N/mm ²	UNE-EN 12808-3
Resistencia a la compresión después de ciclos hielo-deshielo	≥ 15 N/mm ²	UNE-EN 12808-3
Retracción	≤ 3 mm/m	UNE-EN 12808-4
Absorción de agua después de 30 minutos	≤ 5 g	UNE-EN 12808-5
Absorción de agua después de 240 minutos	≤ 10 g	UNE-EN 12808-5
Reacción al fuego	Clase A1 /A1fl	Decisión 96/603/CE

OTROS DATOS TÉCNICOS

Especificación	Valor	Método de ensayo
Tiempo de utilización	90 minutos	-
Tiempo de secado al tacto (según Tª ambiente)	4 – 6 horas	-



NOTA:

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en esta ficha excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Los resultados expresados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Para más información no dude en consultar a nuestro Departamento Técnico.

Todas las indicaciones de aplicación sobre el producto están basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento, siendo responsabilidad del cliente el estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo.



Servicio de atención al cliente: morteros@morteros.masaveu.com

FÁBRICA ASTURIAS:
Pol. Ind. Riaño I, C/ Chopera, 24
33920 Langreo, Asturias, España.
Tfno.: +34 985 678 068
Fax: +34 985 678 039

FÁBRICA LEÓN:
Ctra. León-La Bañeza, km 4,3
24391 Vill. del Carnero, León, España
Tfno.: +34 987 281 299
Fax: +34 987 281 312

FÁBRICA PONTEVEDRA:
Ctra. Porriño-Salceda, km 2
36475 Porriño, Pontevedra, España.
Tfno.: +34 986 338 443
Fax: +34 986 337 967

FÁBRICA VALLADOLID:
Ctra. Adanero-Gijón, km 195,5
47610 Zaratán, Valladolid, España.
Tfno.: +34 983 360 119
Fax: +34 983 362 307

