

.COL

Ref.	Descripción
JF01	SELLACOLOR JUNTA FINA BLANCA



DESCRIPCIÓN

- Mortero para juntas finas a base de cemento, filler calizo, pigmentos y aditivos químicos, que mejoran su plasticidad, tiempo abierto, ...
- Conforme a la norma EN 13888, según la que se clasifica como CG1.

CAMPO DE APLICACIÓN

- **SELLACOLOR JUNTA FINA** es un mortero para el rejuntado óptimo, de hasta 3 mm, de azulejos, piezas cerámicas y revestimientos minerales de todo tipo: mosaico, vidriado, piedra natural, gres, terracota, ladrillo, baldosas,...
- Puede aplicarse para uso interior tanto en paramentos verticales como horizontales.

PROPIEDADES

- Para juntas de hasta 3 mm.
- Antibacteriano.
- Facilidad de uso y limpieza.
- Gran trabajabilidad.
- Textura muy fina.
- Gran durabilidad.
- Alta homogeneidad.
- Estabilidad de color.
- Resistente al agrietamiento.

MODO DE EMPLEO

Preparación del Soporte

- Las juntas vacías deben estar limpias de polvo, grasa, etc en toda su longitud y profundidad.
- Es aconsejable esperar 48 horas después de la colocación del soporte tanto en revestimientos verticales como en pavimentos.
- Sobre soportes muy secos, es aconsejable humedecer ligeramente antes de proceder al rejuntado.

Mezcla del Producto

- Amasar aproximadamente con 1,6 litros de agua por cada bolsa de 5 kg hasta obtener una pasta homogénea con la consistencia deseada.
- Para un correcto mezclado se recomienda el uso de un agitador mecánico a bajas revoluciones.
- Una vez mezclado el producto dejar reposar 5 minutos previamente a su aplicación.

Aplicación del Producto

- En sentido diagonal, se aplica el producto en las juntas por medio de una llana o espátula de goma, compactándolo firmemente.
- Transcurridos 20 ó 30 minutos (según condiciones ambientales) se retira el sobrante de producto con una esponja húmeda.
- Transcurridas un mínimo de 24 horas (cuando la junta esté bien endurecida) se procede a la limpieza final con un trapo limpio y seco.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- Evitar heladas, vientos fuertes y exposiciones a sol intenso.
- No aplicar en superficies heladas o empapadas.
- Esperar al menos 48 horas desde la colocación de los soportes verticales y horizontales.
- No realizar la limpieza si la pasta no ha endurecido.
- Si al realizar la limpieza la pasta está demasiado seca se pueden dañar las piezas cerámicas.
- No limpiar la junta con agua fuerte (o similares), pues afectarían al color de la misma.

.COL

- Debe emplearse mezclado exclusivamente con agua. Cualquier otra adición (áridos, aditivos, etc.) puede cambiar el comportamiento y las características del producto.

CONSUMO

- Los kilogramos de **SELLACOLOR JUNTA FINA** que se consumirán por cada m² de superficie sobre la que se aplique, puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$\text{Consumo} = \frac{1,3 \times (A+B) \times C \times D}{A \times B} = \text{kg} / \text{m}^2$$

Donde:

- A: anchura de la baldosa (mm)
- B: longitud de la baldosa (mm)
- C: grueso de la baldosa (mm)
- D: anchura de la junta (mm)

SEGURIDAD E HIGIENE

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar respirar el polvo/aerosol.
- Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL. Lavar con agua y jabón abundantes.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
- Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación aplicable.
- Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto (FDS).

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Se recomienda el empleo del producto adecuado a cada aplicación de acuerdo a la Ficha Técnica.
- En caso de duda respecto a la selección, manipulación o aplicación de los diferentes productos consultar con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.
- Si fuera necesaria la utilización de un producto específico, según su uso, color, especificaciones, etc., o para la colocación de piezas o formatos especiales, nuestro Departamento Técnico atenderá y estudiará cada caso.

SUMINISTRO

- **SELLACOLOR JUNTA FINA** se suministra en bolsas de plástico de 5 kg, presentadas en cajas de cartón de 4 bolsas. *Posibilidad de suministro en sacos de papel de 20 kg bajo pedido especial.*

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- El producto mantiene inalterables sus características durante 12 meses si se conserva en su envase original en lugar seco y cubierto al amparo de heladas, humedad, insolación directa, ...

.COL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Especificación	Valor	Método de ensayo
Resistencia a la flexión después de almacenamiento en seco	≥ 3,5 N/mm ²	UNE-EN 12808-3
Resistencia a la flexión después de ciclos hielo-deshielo	≥ 3,5 N/mm ²	UNE-EN 12808-3
Resistencia a la compresión después de almacenamiento en seco	≥ 15 N/mm ²	UNE-EN 12808-3
Resistencia a la compresión después de ciclos hielo-deshielo	≥ 15 N/mm ²	UNE-EN 12808-3
Retracción	≤ 3 mm/m	UNE-EN 12808-4
Absorción de agua después de 30 minutos	≤ 5 g	UNE-EN 12808-5
Absorción de agua después de 240 minutos	≤ 10 g	UNE-EN 12808-5
Reacción al fuego	Clase A1 /A1fl	Decisión 96/603/CE

OTROS DATOS TÉCNICOS

Especificación	Valor	Método de ensayo
Tiempo de utilización	90 minutos	-
Tiempo de secado al tacto (según Tª ambiente)	4 - 6 horas	-

NOTAS:

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en esta ficha excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Los resultados expresados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Para más información no dude en consultar a nuestro Departamento Técnico.

Todas las indicaciones de aplicación sobre el producto están basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento, siendo responsabilidad del cliente el estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo.

[http | www.morterosstudelaveguin.com](http://www.morterosstudelaveguin.com)

✉ | morteros@morterosmasaveu.com

ASISTENCIA COMERCIAL

OFERTAS, PEDIDOS, DISTRIBUCIÓN...

Asturias +34 985 67 80 68

León +34 987 28 12 99

Pontevedra +34 986 33 84 43

Valladolid +34 983 36 01 19

